


Class SH



■ Descrizione

STIFERITE CLASS SH è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato.

■ Linee Guida per la stesura di capitolati tecnici

Isolante termico **STIFERITE CLASS SH** in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore ...(*), con rivestimenti di velo vetro saturato su entrambe le facce, avente:

Resistenza Termica Dichiarata: $R_D = \dots \text{m}^2\text{K/W}$ (EN 13165 Annessi A e C)

... (si consiglia di completare la voce di capitolato indicando le caratteristiche e prestazioni più rilevanti per la specifica applicazione)

Prodotto da azienda certificata con: sistema di gestione qualità **UNI EN ISO 9001**, sistema di gestione ambientale **UNI EN ISO 14001**, sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori **UNI EN ISO 45001**, avente la marcatura CE su tutta la gamma.

Disponibile la **Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)** verificata da Ente terzo e la valutazione dei **Criteri Minimi Ambientali (CAM)** previsti dal **Green Public Procurement (GPP)**.

■ Formato standard

lunghezza e larghezza:
600 x 1200 mm
spessori nominali [d] EN 823:
da 30 a 200 mm

■ Principali applicazioni

Isolamento di coperture
anche sotto manti sintetici a
vista o bituminosi
applicati a freddo o caldo.
Isolamento di stratigrafie che
richiedono elevata resistenza
ai carichi, ad esempio
pavimenti carribili e industriali

(*) I parametri variano in funzione dello spessore. Per inserire i valori corrispondenti allo spessore utilizzato si utilizzino i dati riportati nella presente scheda tecnica.



■ PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI - rilevanti ai fini della marcatura CE [UNI EN 13165]

■ Conducibilità Termica Dichiarata - λ_D [W/mK]

UNI EN 13165 Annessi A e C

Valore determinato alla temperatura media di 10° C

v. tabella valori in funzione dello spessore

d mm	λ_D W/mK	R_D $\text{m}^2\text{K/W}$	U_D W/m ² K
30	0,027	1,11	0,90
40		1,48	0,68
50		1,92	0,52
60		2,31	0,43
70	0,026	2,69	0,37
80		3,08	0,33
100		4,00	0,25
120		4,80	0,21
140	0,025	5,60	0,18
160		6,40	0,16
180	0,024	7,50	0,13
200		8,33	0,12

■ Resistenza Termica Dichiarata - $R_D = d / \lambda_D$ - [m²K/W]

v. tabella valori in funzione dello spessore

■ Trasmittanza Termica Dichiarata - $U_D = \lambda_D/d$ [W/m²K]

v. tabella valori in funzione dello spessore

■ Reazione al fuoco

EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823

EUROCLASSE E

■ Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento - σ_{10} [kPa]

EN 826

> 200 codice etichetta CE [CS(10/Y)200]

■ Resistenza a trazione perpendicolare alle facce - σ_{mt} [kPa]

EN 1607

> 40 codice etichetta CE [TR40]

■ Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - μ

EN 12086

110 ± 2 codice etichetta CE [MU110]

■ Assorbimento d'acqua per immersione parziale, breve periodo [kg/m²]

EN 1609

< 0,3 codice etichetta CE [WS(P)0,3]

■ Assorbimento d'acqua per immersione totale, lungo periodo [% in peso]

EN 12087

< 2 per d < 120 mm codice etichetta CE [WL(T)2]

< 1 per d ≥ 120 mm codice etichetta CE [WL(T)1]

■ Planarità dopo bagnatura da una faccia [mm]

EN 13165

≤ 10 codice etichetta CE [FW2]

■ Planarità S_{max} [mm]

EN 825

± 5 per superfici ≤ 0,75 m²

± 10 per superfici > 0,75 m²

■ Stabilità dimensionale [Livello]

EN 1604

48 h, 70° C, 90% UR

3 per d < 40 mm codice etichetta CE [DS(70;90)3]

4 per d ≥ 40 mm codice etichetta CE [DS(70;90)4]

48 h, -20° C

2 codice etichetta CE [DS(-20;0)2]

■ Tolleranze [mm]

EN 13165

Lunghezza e Larghezza

± 5 < 1000 mm codice etichetta CE [T2]

± 7,5 da 1001 a 2000 mm codice etichetta CE [T2]

■ Spessore [mm]

± 2 < 50 mm codice etichetta CE [T2]

± 3 da 50 a 75 mm codice etichetta CE [T2]

+ 5/-2 > 75 mm codice etichetta CE [T2]

ALTRÉ CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

■ Massa volumica pannello - ρ [kg/m³]

Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti
 $43 \pm 1,5$

■ Calore Specifico - Cp [J/kg° K]

Valore medio
1735

■ Resistenza alla compressione, 2 % di schiacciamento - σ_2 [kg/m²]

EN 826
> 7000

■ Scorrimento viscoso (Creep) a compressione - ε_{ct} [%]

EN 1606
< 2 per d = 150 mm codice etichetta CE [CC(2/1.5/50)30]

■ Deformazione sotto carico e temperatura - ε_d [%]

EN 1605
≤ 5 - carico di 20 kPa a 80° C per 48 h codice etichetta CE [DLT(1)5]

■ Resistenza Pull through - [N]

EN 16382
> 750

■ Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua - Z [m²hPa/mg]

EN 12086
3,2 - 21,7

■ Stabilità dimensionale - [% variazione dimensionale]

EN 1604
7 d, 70° C
< 1

■ Percentuale in peso di materiale riciclato - [%]

Disciplinare REMADE®
> 4

CERTIFICAZIONI & RAPPORTI DI PROVA AGGIUNTIVI

■ Certificazioni aziendali di sistema:

- Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001,
- Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001,
- Sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori UNI EN ISO 45001

■ Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD verificata da Ente terzo

ISO 14025 e EN 15804

■ Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD verificata da Ente terzo

EN 29052-1

I dati relativi alla rigidità dinamica sono riportati nel Quaderno Tecnico "Isolamento Acustico" prodotto CLASS SK

■ Resistenza meccanica su stratigrafie orizzontali sotto carichi elevati

I rapporti di prova sono disponibili su richiesta

■ Reazione al fuoco - fuoco covante continuo

EN 16733

il pannello non è soggetto a combustione continua senza fiamma

NOTE

■ Stabilità alla temperatura

I pannelli Stiferite sono utilizzabili in un campo di temperature continue normalmente comprese fra -40° C e +110° C. Per brevi periodi possono sopportare anche temperature fino a + 200° C, o equivalenti alla temperatura del bitume fuso, senza particolari problemi. Lunghe esposizioni a temperature superiori a +110° C potranno causare deformazioni alla schiuma o ai rivestimenti, ma non provocare sublimazioni o fusioni.

■ Aspetto

Eventuali piccole zone di non adesione tra i rivestimenti e la schiuma o bolle hanno origine dal processo produttivo e non pregiudicano in modo alcuno le proprietà fisico-meccaniche dei pannelli. Un'esposizione prolungata della schiuma poliuretanica ai raggi UV può causarne l'ossidazione superficiale, il fenomeno non pregiudica le caratteristiche e prestazioni fondamentali del pannello.

■ Imballo & Stoccaggio

I pannelli STIFERITE di misure standard vengono normalmente confezionati in termoretraibile, in pacchi chiusi e provvisti di etichetta CE. Stoccare i pacchi sollevati da terra. Per lunghi periodi ricoverarli al coperto e all'asciutto.

■ Avvertenze

I dati riportati nella presente scheda sono vincolanti per le caratteristiche e prestazioni previste dalla marcatura CE. Altre caratteristiche e informazioni aggiuntive potranno essere modificate anche in assenza di specifica segnalazione.

■ Altre informazioni

Per ottenere dati tecnici non contemplati nella presente Scheda Tecnica contattare l'Ufficio Tecnico STIFERITE